



FIXADER

**Enrobé bitumeux à froid de
ragréage**

**Composé de bitumes et
de fluxants synthétiques**

**Prêt à l'emploi pour la réparation
sans matériel spécial, facile, solide,
et sans immobilisation des routes,
parkings, cours etc.**



Haute résistance.

Applications :

Ne nécessite pas de main d'œuvre excessive (1 seule personne suffit), ni de technique particulière, ni matériel professionnel ou spécial disproportionné.



Société des Produits de France

B.P. 3243 - 03106 MONTLUÇON Cedex

Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 84 37

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris - SAINT VICTOR (Allier)

FIXADER

Enrobé bitumeux à froid de ragréage.

<u>Propriétés</u>	<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Mise en œuvre facile, ne nécessitant ni main d'œuvre excessive (une seule personne suffit), ni technique particulière, ni matériel professionnel ou spécial disproportionné pour les petites surfaces.</p> <p>Permet une réparation rapide, sans interruption de trafic, des nids de poules tant inesthétiques que dangereux sur bitumes, bétons, cailloux, etc.</p> <p>Haute résistance et souplesse due à ses composés synthétiques spéciaux et à l'utilisation de diorites très durs, au lieu des calcaires ou laitiers de hauts-fourneaux habituels plus friables.</p> <p>La version rouge-brun est faite à partir de diorites roses, afin que l'usure superficielle ne provoque pas de différences d'aspect.</p> <p>Utilisable en petites quantités, sans nuire à la qualité du FIXADER non utilisé, qui se conserve parfaitement en emballage bien refermé.</p>	<p>Balayer éventuellement l'excès de sable ou des parties non adhérentes avant la mise en œuvre.</p> <p>Éviter d'appliquer par de très fortes chaleurs, en cas de remise en trafic immédiat.</p> <p>En cas de couches épaisses, damer correctement par couche successive de 3 à 4 cm.</p>	<p>Enrobé hydrocarburé à froid et fluxants synthétiques à double enrobage sur diorite dur.</p> <p>Granulométrie : 0/4. Densité : 2.</p> <p>Couleurs noir et rouge-brun disponibles.</p> <p>Pigment pour FIXADER rouge-brun : stable minéral, oxyde de fer.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p>

Mode d'emploi

