



PRIMAIRE EPOXY



**Revêtement époxy incolore
pour sols ciment**

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Primaire pour renforcer
l'adhérence de la peinture
Suzacim.**

**Température
d'application :**

+ 10°C à + 30°C.



Société des Produits de France

B.P. 3243 - 03106 MONTLUÇON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 84 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris - SAINT VICTOR (Allier)

PRIMAIRE EPOXY

Revêtement époxy incolore pour sols ciment.

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Renforce l'adhérence de la peinture Suzacim Epoxy.</p> <p>S'utilise particulièrement sur sols douteux.</p>	<p>Le support doit être sain, sec et dépoussiéré, exempt de toute matière non adhérente ou produit de nature à nuire à l'adhérence (produits de cure).</p> <p>Le nettoyage s'effectue avec Carrel Net sur sols neufs et Lavnet A59 + Carrel Net sur sols sales. Rincer et laisser sécher.</p> <p>Le Primaire Epoxy Suza est à 2 composants : mélanger la totalité de la base avec le durcisseur.</p> <p>Appliquer dans les 20 minutes qui suivent le mélange à 20°C ou dans les 30 minutes qui suivent, le mélange à 10°C.</p>

<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Température d'application : + 10°C à + 30°C.</p>	<p>Résine époxy bi-composant phase solvant. Incolore – brillant.</p> <p>Durée de vie en pot : à 20°C = 20 minutes et à 10°C = 30 minutes.</p> <p>Stockage : 24 mois en emballage d'origine.</p> <p>Consommation : 300 à 400 g / m².</p> <p><i>Séchage à 10°C</i> : recouvrable dans l'intervalle de 24 à 72 heures.</p> <p><i>Séchage à 20°C</i> : recouvrable dans l'intervalle de 12 à 24 heures.</p> <p>Humidité relative de l'air < 75%.</p> <p>C.O.V. : la teneur en C.O.V. de ce produit sous sa forme de livraison est de maximum 230 g / l.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p>

