



FIXADER

Seau 25 kg

**Enrobé bitumeux à froid de
ragréage.**



**Composé de bitumes et
de fluxants synthétiques**

**Prêt à l'emploi pour la
réparation sans matériel
spécial, facile, solide, et sans
immobilisation des routes,
parkings, cours etc.**

Applications :

Ne nécessite pas de main d'œuvre excessive (1 seule personne suffit), ni de technique particulière, ni matériel professionnel ou spécial disproportionné.

La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



FIXADER

Enrobé bitumeux à froid de ragréage.

Propriétés

Mise en œuvre facile, ne nécessitant ni main d'œuvre excessive (une seule personne suffit), ni technique particulière, ni matériel professionnel ou spécial disproportionné pour les petites surfaces.

Permet une réparation rapide, sans interruption de trafic, des nids de poules tant inesthétiques que dangereux sur bitumes, bétons, cailloux, etc.

Haute résistance et souplesse dûe à ses composés synthétiques spéciaux et à l'utilisation de diorites très durs, au lieu des calcaires ou laitiers de hauts-fourneaux habituels plus friables.

La version rouge-brun est faite à partir de diorites roses, afin que l'usure superficielle ne provoque pas de différences d'aspect.

Utilisable en petites quantités, sans nuire à la qualité du **FIXADER** non utilisé, qui se conserve parfaitement en emballage bien refermé.

Mode d'emploi



Précautions d'emploi

Balayer éventuellement l'excès de sable ou des parties non adhérentes avant la mise en œuvre.

Éviter d'appliquer par de très fortes chaleurs, en cas de remise en trafic immédiat.

En cas de couches épaisses, damer correctement par couche successive de 3 à 4 cm.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques

Enrobé hydrocarboné à froid et fluxants synthétiques à double enrobage sur diorite dur.

Granulométrie : 0/4.

Densité : 2.

Couleurs noir et rouge-brun disponibles.

Pigment pour FIXADER rouge-brun : stable minéral, oxyde de fer.

