



# SUZAFER

*Bidon 5 kg*



**Laque brillante anti-rouille  
Haut de gamme « 2 en 1 ».**

**S'applique sans sous-couche,  
directement sur les métaux  
rouillés.**

**La Société des Produits de France**

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. [suza@produits-de-france.fr](mailto:suza@produits-de-france.fr)

[www.produits-de-france.fr](http://www.produits-de-france.fr)

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris  
- SAINT VICTOR (Allier)



# SUZAFER

## Laque brillante anti-rouille haut de gamme « 2 en 1 ».

### Propriétés

S'applique directement sur le métal rouillé (voir mode d'emploi).

Laque anti-rouille « 2 en 1 », protection anti-rouille et finition décorative.

Évite le travail long et contraignant du ponçage, du débrouillage et de l'application d'un primaire.

Haute résistance aux ultraviolets, aux intempéries, à la pollution et aux lavages successifs.

Imperméable.

S'applique également sur le bois, ce qui n'oblige pas à employer deux peintures différentes pour le même objet.

Pigments sans plomb.

### Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser le support et enlever les particules non adhérentes. Bien remuer avant usage. Employer pure à la brosse ou au rouleau.

Diluer à 10 % de **Diluant Synthétique Universel** pour une application au pistolet ou pour une première couche sur bois.

Une seule couche peut suffire en usage intérieur ; deux couches en extérieur assurent une protection durable.

**Nettoyage du matériel au Diluant Synthétique Universel.**

### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports trop chauds. Vérifier la compatibilité sur une ancienne peinture.

Éventuellement, décaper au **Suza-Décap Gel**.

Sur métaux non ferreux, appliquer un primaire d'accrochage.

Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.produits-de-france.fr](http://www.produits-de-france.fr) ou sur simple demande.

### Caractéristiques techniques

Résine glycérophtalique, inhibiteurs de corrosion et phosphate de zinc. Pigments colorés.

Aspect : brillant.

Densité : 1,04 à 1,14 ( $\pm 0,03$ ) selon les teintes.

Hors poussière : 2 heures. Sec : 4 à 5 heures. Dur : 24 heures.

Recouvrable par elle-même : 48 heures.

Extrait sec : 51 à 58% ( $\pm 2$ ) selon les teintes.

Pouvoir couvrant : 5 à 9 m<sup>2</sup> /kg selon la porosité du support.

Épaisseur sèche recommandée : 40 à 70  $\mu$ .

COV : ce produit contient au maximum 530 g/l sur le produit prêt à l'emploi.

**Classification : AFNOR NFT 36-005 Famille 1 - Classe 4 A**

